

Vápno kusové

CL 90-Q, 0–40 mm

POPIS

Nehašené vápno (kusové)
Oxid vápenatý – CaO

VLASTNOSTI

Vysoký obsah CaO
Po vyhašení vzniká velmi kvalitní
vápenná kaše
Malé množství prachových podílů
Rovnoměrná reaktivita

ROZSAH POUŽITÍ

Neutralizační procesy
v chemickém průmyslu, vyhašené
do zdících malt a omítek, bílení
zdí, pro neutralizaci půd v
zemědělství, ...

PARAMETRY PRODUKTU

CaO + MgO	91,0–94,0	%
Obsah MgO	0,3–0,7	%
Volné CaO	90–93	%
CO ₂	1,0–3,5	%
SO ₃	0,1–0,4	%
Ztráta žíháním	0,5–4,0	%
Vydatnost	26–30	dm ³ /10 kg
Sypná hmotnost	0,85	kg/dm ³
Reaktivita t ₆₀	1:00–2:00	min.
Zbytek nad 40 mm	5–15	%

**1020**

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.

závod Vápenka Mokrá
Mokrá 359, 664 04 Mokrá
13

1020-CPD-060018986
EN 459-1:2010

Bílé vápno
EN 459-1 – CL 90-Q (R5, Psv)
Příprava pojiva pro malty pro zdění,
malty pro vnitřní a vnější omítky a
pro jiné stavební výrobky a v
inženýrských stavbách
Vlastnosti vápna podle úrovně a tříd
jsou vyjádřeny v normativním
označení vápna

REGISTRACE PRODUKTU

EINECS 215-138-9
CAS 1305-78-8
REACH 01-2119475325-36-0008

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vápno je látka dráždivá. Při
manipulaci používejte předepsané
ochranné pracovní prostředky.
Bezpečnostní list je k dispozici na
vyžádání, resp. je možné získat ho
online na: www.carmeuse.eu/cz.

EXPEDICE

Volně ložené v uzavřených
železničních vozech.

KVALITA

Produkt plně odpovídá ČSN EN 459-1.
Systém managementu kvality je
certifikován podle ČSN EN ISO 9001:2009.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených prostorech
chráněných před nepříznivými
povětrnostními vlivy, bez přístupu
vody a velké vzdušné vlhkosti

AKTUALIZACE

08/01/2016

Údaje uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk na jejich správnost!



+420544132661



+420 544 132 660



customer.service@carmeuse.cz



CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.,
Prodejní středisko, 664 04 Mokrá